

Metylan normal

Klej do tapet

karta tech. nr
06.10

Z czystej metylocelulozy, odporny na działania wapna

WŁAŚCIWOŚCI

- Czysta metyloceluloza
- Bezpieczny dla użytkownika
- Duża przyczepność
- Polecany do gruntowania powierzchni przed tapetowaniem
- Wydajny

ZASTOSOWANIE

Do klejenia cienkich i grubych tapet papierowych oraz do gruntowania powierzchni przed tapetowaniem.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając przez około 1 minutę (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą, aby zminimalizować tworzenie się pyłu. Po upływie 2-3 minut ponownie zamieszać. Odczekać 15 minut i jeszcze raz energicznie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety usunąć używając Metylan – Płyn do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan normal, rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80.

TAPETOWANIE

Klej rozprowadzić równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasujemy do możliwości chłonnych tapety (lekkie tapety – lżej, ciężkie tapety – bardziej obficie).

Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środka i zwijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na około 10 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu. Tapety ciężkie dwukrotnie pokryć klejem i pozostawić na dłuższy czas do nasiąknięcia.

Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. Chwytnąjąc za górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru.



Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć gąbką i czystą wodą.

Narzędzia myć zimną lub ciepłą wodą

Należy stosować zalecenia producenta tapet.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 125g

DANE TECHNICZNE

Baza: wysokowartościowa metyloceluloza

Wygląd: gęsty, przezroczysty, kleisty roztwór

Ciężar nasypowy: 240 – 300 g/litr

Czas rozpuszczania: około 20 minut w zimnej wodzie

pH roztworu: pH 7 – roztwór chemicznie obojętny

Zużycie: 30-50m²

Orientacyjne zużycie:

Zastosowanie	Proporcje mieszania	Na opakowanie = 125g		
		Ilość potrzebnych litrów wody	Wydajność kleju w m ²	Wydajność w rolkach tapety
Gruntowanie	1:80	10	100	-
Tapety lekkie papierowe	1:70	8,75	50	10
Tapety normalne papierowe	1:60	7,5	40	8
Tapet ciężkich papierowych	1:50	6,25	30	6